

General ABSPOLYLAC® PA-757

Mô tả sản phẩm: Độ bóng cao, va đập vừa

Các đặc tính	Phương pháp thí nghiệm ISO	Điều kiện thí nghiệm	Đơn vị	PA-757
Chỉ số chảy	1133	220°C×10KG	ml/10phút	18
Mật độ khối	1183	23°C	g/cm ³	1.05
Cường độ chịu kéo	527	50mm/phút, uốn	MPa	47
		50mm/phút, đứt	MPa	34
Độ giãn do kéo	527	50mm/phút	%	30
Cường độ chịu uốn	178	2mm/phút	MPa	76
Mô-đun uốn		2mm/phút	GPa	1.2
Độ bền va đập theo Izod	180/1A	23°C Có khía	KJ/m ²	19
		-30°C Có khía	KJ/m ²	9
Độ bền va đập Charpy	179	23°C Có khía	KJ/m ²	21
		-30°C Có khía	KJ/m ²	10
Nhiệt độ hóa mềm Vicat	306	1Kg, 50°C/giờ	°C	104
		5Kg, 50°C/giờ	°C	100
Nhiệt độ biến dạng nhiệt	75/A	1.8MPa Không tải	°C	83
		1.8MPa Có tải	°C	98
Hệ số giãn nở nhiệt dài	11359	-	-	8.6×10 ⁻⁵
Tính bất cháy	-	UL-94	-	1.5mm HB
Độ co khuôn đúc	294-4 0.4~0.7	-	%	0.4~0.7
Biểu tượng	1043	-	-	>ABS<

Ngày 20/04/2016

Ghi chú: Trên đây chỉ là những đặc tính điển hình và không được hiểu là yêu cầu kỹ thuật. Người dùng cần xác nhận kết quả bằng cách tự kiểm tra.

Tờ thông tin trên đây được căn cứ theo trình độ hiểu biết hiện tại của chúng tôi và áp dụng cho các sản phẩm trực tiếp được sản xuất và cung cấp bởi CHI MEI CORPORATION nêu trên vào ngày cấp. CHI MEI CORPORATION không bảo đảm, dù là hiển ngôn hay hàm ý, và không chịu trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng thông tin trên đây. Bất kể điều đã nêu, CHI MEI CORPORATION, trong bất kỳ trường hợp nào, sẽ không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại nào do hoặc phát sinh từ (i) bất kỳ vật liệu và/hoặc bộ phận do khách hàng cung cấp, ký gửi, được tích hợp hoặc đưa vào sản phẩm; (ii) bất kỳ tổ hợp những sản phẩm có vật liệu không được cung cấp hoặc được phép của công ty chúng tôi; (iii) bất kỳ sửa đổi nào đối với sản phẩm do khách hàng tiến hành hoặc chỉ đạo; (iv) sự tuân thủ của chúng tôi với các yêu cầu kỹ thuật, hướng dẫn và/hoặc thiết kế do khách hàng cung cấp; (v) các hành động bôi tén, cạnh tranh không lành mạnh và/hoặc bất hợp pháp khác do khách hàng tác động; hoặc (vi) bất kỳ sai lỗi, vi phạm nào phát sinh do lỗi của khách hàng hoặc lý do khác không do và không thể trực tiếp quy cho CHI MEI CORPORATION. Trong bất kỳ trường hợp nào, CHI MEI CORPORATION sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, ngoại trừ, trừng phạt, hoặc kéo theo (bao gồm lợi nhuận tổn thất) thuộc bất kỳ bản chất nào phát sinh từ việc mua, vận chuyển, tháo dỡ, bàn giao hoặc sử dụng bất kỳ sản phẩm nào hoặc trường hợp nào khác.