



GPPS STL 525

POLYSTYRENE ĐA DỤNG

Lianyungang Petrochemical Co., Ltd

ỨNG DỤNG THIẾT BỊ

- Đầu dòng có nhà máy styrene 600000 tấn với nguồn nguyên liệu thô ổn định;
- PS áp dụng quy trình sản xuất hàng đầu với sản lượng hàng năm là 400000 tấn, nằm trong top 5 năng lực sản xuất trong nước của Trung Quốc;
- 4 dây chuyền sản xuất, lập kế hoạch sản xuất linh hoạt, ít thời gian chuyển đổi và chất lượng ổn định;
- Thuê các kỹ sư hàng đầu với mức lương cao, kỹ năng xuất sắc và kinh nghiệm phong phú;

ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG SẢN PHẨM

Sản phẩm có đặc điểm ép phun nhanh, độ trong suốt cao và độ bền chắc. Hiện nay, sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong ngành ép phun.

GIÁ TRỊ ĐẶC TÍNH TIÊU BIỂU

TÍNH CHẤT VẬT LÝ	GIÁ TRỊ TIÊU BIỂU	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM	ĐIỀU KIỆN THÍ NGHIỆM
Chỉ số chảy nóng chảy	8	g/10min	GB/T 3682	200°C*5kg
Độ bền va đập khía đâm chìa	1.7	KJ/m ²	GB/T 1843	23°C, dày 4mm, có khía
Độ bền đứt kéo	42	Mpa	GB/T 1040	23°C, 20mm/phút
Mô-đun kéo	3100	Mpa	GB/T 1040	23°C, 1mm/phút
Độ giãn dài	2	%	GB/T 1040	23°C, 20mm/phút
Điểm hóa mềm Vicat	93	°C	GB/T 1633	Không ủ nhiệt 80°C*2 giờ, 10N 50°C/ giờ
Nhiệt độ biến dạng nhiệt	75	°C	GB/T1634	Không ủ nhiệt 120°C/giờ, 1.8MPa dày 4mm
Monomer dư	<500	PPM	GB/T 38271	
Tính dễ bắt lửa	HB		UL-94	

Lưu ý: Các giá trị được liệt kê chỉ là giá trị tiêu biểu về hiệu suất sản phẩm, không phải là thông số kỹ thuật của sản phẩm.

TUÂN THỦ AN TOÀN SẢN PHẨM

STL 525 đã đạt được chứng nhận an toàn RoHS và vượt qua Tiêu chuẩn Thử nghiệm An toàn Tính dễ bắt lửa UL 94-2013 cho Vật liệu Nhựa Được Sử dụng trong Thiết bị và Đồ dùng. Đồng thời, STL 525 tuân thủ các quy định của GB 4806.6-2016 và GB4806.7-2016..

ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM

Bao đóng gói màng chịu lực FFS, trọng lượng tịnh 25kg/bao.

LƯU TRỮ VÀ XỬ LÝ

Sản phẩm phải được bảo quản trong kho thông gió, khô ráo, sạch sẽ với các thiết bị phòng cháy chữa cháy tốt. Trong quá trình bảo quản, phải tránh xa nguồn nhiệt và tránh ánh nắng trực tiếp. Không được xếp chồng ngoài trời. Thời gian bảo quản của sản phẩm này là 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

Sản phẩm này không độc hại. Không được sử dụng các dụng cụ sắc nhọn như móc sắt trong quá trình vận chuyển và bốc xếp, và cấm ném. Các dụng cụ vận chuyển phải được giữ sạch sẽ và khô ráo, đồng thời được trang bị nhà xe hoặc bạt. Trong quá trình vận chuyển, không được trộn lẫn với cát, kim loại vụn, than và thủy tinh, cũng như với các vật liệu độc hại, ăn mòn hoặc dễ cháy. Sản phẩm không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc mưa trong quá trình vận chuyển.

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

