

DIAREX THF77

Mục đích chung của Nhựa
Polystyrene

Đặc tính điển hình:

Đặc tính	THF77	Đơn vị	Phương pháp thử nghiệm
<u>Đặc tính vật lý</u>			
Chỉ số chảy của nhựa (200°C, 5 kg)	8,4	g/10 phút	ASTM D1238
Nhiệt độ hóa mềm Vicat (1 kg)	101	°C	ASTM D1525
	214	°F	
Nhiệt độ gây biến dạng (18,56 kg/cm2)	78	°C	ASTM D648
	172	°F	
<u>Đặc tính cơ học</u>			
Độ bền kéo ở điểm uốn cong	470	kg/cm ²	ASTM D638
	6.700	lb/in ²	
Độ giãn dài kéo	2	%	ASTM D638
Độ bền va đập kiểu Izod	2,2	kg.cm/c m	ASTM D256
	0,4	ft.lb/in	
Độ cứng Rockwell	M80	Thang	ASTM D785
Phòng thí nghiệm bảo hiểm	UL-94HB		
Loại	GPPS		
	Tiêu chuẩn		

Dữ liệu dựa trên các mẫu thử đúc phun.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

Ứng dụng được chỉ định trong tài liệu này chỉ mang tính chất tham khảo và không thích hợp để sử dụng trong sản xuất bất kỳ sản phẩm nào trong lĩnh vực y tế và dược phẩm.

- Trách nhiệm của khách hàng là sẽ xác định tính phù hợp của sản phẩm đối với việc sử dụng và mục đích sử dụng. Khách hàng có nghĩa vụ kiểm tra và thử nghiệm sản phẩm xem có phù hợp hay không. Khách hàng chịu trách nhiệm về việc sử dụng, gia công và xử lý sản phẩm này một cách thích hợp, an toàn và hợp pháp.
- Với tất cả sự hiểu biết của chúng tôi, thông tin trong tài liệu này là đúng và chính xác kể từ ngày xuất bản. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm đối với tính chính xác, độ tin cậy và tính đầy đủ của thông tin có trong tài liệu này đối với bất kỳ mục đích nào.
- Chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, vượt ngoài mô tả trong tài liệu. Không có thông tin nào trong tài liệu sẽ cấu thành bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào về tính thương mại hay mức độ phù hợp với mục đích cụ thể.
- Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc sử dụng sản phẩm kết hợp với các vật liệu khác. Thông tin trong tài liệu hoàn toàn liên quan đến sản phẩm khi không sử dụng sản phẩm kết hợp với bất kỳ vật liệu nào của bên thứ ba.

Lưu ý: Dữ liệu trên dùng để làm hướng dẫn đại diện cho các mẫu vật tự nhiên và không nhất thiết đại diện cho các giá trị được đảm bảo.