

NHỰA PÔLIME

SABIC® PP 520L

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

PP 520L được đặc biệt phát triển cho các ứng dụng màng thổi ống nước tối với hàm lượng các phụ gia trượt và chống đóng khối phù hợp.

Các màng nhựa được sản xuất có dùng PP 520L có các đặc tính sau đây:

- Khả năng gia công ổn định
- Các đặc tính quang học tốt
- Độ bền nóng chảy cao
- Khả năng chạy trơn tuyệt vời trên các máy đóng gói và dán.

ỨNG DỤNG ĐIỂN HÌNH:

PP 520L có thể được dùng để sản xuất hàng dệt may, bì tạp chí và đóng gói thực phẩm.

CÁC GIÁ TRỊ ĐẶC TÍNH ĐIỂN HÌNH:

CÁC ĐẶC TÍNH NHỰA	Đơn vị	Giá trị ⁽¹⁾	PP ASTM
Chỉ số chảy@230°C&2.16Kg	g/10phútKg/m	10	D1238
Tỷ trọng	3	905	D792
CÁC ĐẶC TÍNH CƠ HỌC ⁽²⁾			
Cường độ chịu kéo tại điểm uốn	MPa	35	D638
Độ giãn dài do kéo tại điểm uốn	%	10	D638
Mô-đun uốn(1%Secant)	MPaJ	1600	D790A
Độ bền va đập Izod có khía@23°CĐộ cứng Rockwell, Thang R	/m	23	D256
	-	102	D785
CÁC ĐẶC TÍNH NHIỆT			
Điểm hóa mềm Vicat	°C	155	D1525BD
Nhiệt độ biến dạng nhiệt@455KPa	°C	105	648

(1) Các giá trị điển hình; không được coi là giới hạn thông số kỹ thuật.

(2) Căn cứ theo các mẫu đúc phun

*Căn cứ theo tấm đúc ép

ĐIỀU KIỆN GIA CÔNG

Phạm vi nhiệt độ ép đùn trung bình có thể được duy trì ở mức 205-215 °C.

QUY ĐỊNH THỰC PHẨM:

PP 520L phù hợp với ứng dụng tiếp xúc thực phẩm. Thông tin chi tiết được nêu trong Bảng Chỉ Dẫn An Toàn Hóa Chất có liên quan. Để biết thêm thông tin cụ thể về chứng nhận, liên hệ đại diện bản xứ của SABIC.

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM: Sản phẩm này không dùng cho và không được dùng trong bất kỳ ứng dụng y học/dược phẩm nào.

BẢO QUẢN & GIA CÔNG:

Nhựa phải được bảo quản tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và/hoặc nhiệt. Khu vực bảo quản cũng phải khô ráo và nhiệt độ không nên quá 50°C. SABIC không bảo đảm sản phẩm do các điều kiện bảo quản tồi dẫn đến giảm chất lượng sản phẩm như đổi màu, mùi khó chịu, hoặc tính năng sản phẩm không phù hợp. Nên gia công nhựa PE trong vòng 6 tháng sau khi giao hàng.

LIÊN HỆ:

Saudi Basic Industries Corporation, Hòm thư 5101, Riyadh 11422, Vương Quốc Ả Rập Saudi

Website: www.sabic.com

Email: TCS@SABIC.com

GHI CHÚ: Thông tin và dữ liệu nêu trong đây là đúng và chân thật nhưng do nhiều yếu tố cụ thể ngoài tầm hiểu biết và kiểm soát của chúng tôi và có thể ảnh hưởng tới công dụng sản phẩm, chúng tôi không bảo đảm hoặc ngụ ý bảo đảm thông tin đó hay có bất kỳ miễn trừ trách nhiệm đối với vi phạm.



TÂN HỢP PHÚ