

• **MÔ TẢ**

PP H120 GP là một homopolymer có một monome duy nhất là propylene với đóng gói ổn định tiêu chuẩn mang lại khả năng ổn định nhiệt, chống ăn mòn và chống hóa già do oxy hóa nhiệt.

• **PHẠM VI ỨNG DỤNG ĐỀ XUẤT**

PP H120 GP được thiết kế để sản xuất các sản phẩm đa dụng; nội thất sân vườn; đồ chơi; hộp lạnh; thùng đựng thực phẩm; vỏ và nắp; đồ dùng vệ sinh cá nhân.

• **QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐỀ NGHỊ**

Đúc phun, ép đùn.

• **THUỘC TÍNH ĐIỂN HÌNH CỦA SẢN PHẨM**

MÔ TẢ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG	ĐIỀU KIỆN THỬ NGHIỆM	TIÊU CHUẨN THỬ NGHIỆM	GIÁ TRỊ ĐIỂN HÌNH*
Vật lý			
Chỉ số chảy của nhựa, g/10 phút	(230°C/2,16 kg)	ISO 1133 hoặc GOST 11645	12,0
Khối lượng riêng, g/cm ³	(+23°C)	ISO 1183	0,9
Mật độ khối, g/cm ³	(+23°C)	ISO 60 hoặc GOST 11035,1	0,52
Cơ học			
Giới hạn bền kéo chảy, MPa	(50 mm/phút)	ISO 527 hoặc GOST 11262	34
Độ giãn dài khi chảy, %	(50 mm/phút)	ISO 527 hoặc GOST 11262	10
Hệ số uốn, MPa	(2 mm/phút)	ISO 178 hoặc GOST 9550	1400
Độ bền va đập Izod, kJ/m ²	(+23°C)	ISO 180 hoặc GOST 19109	3,5
Nhiệt vật lý			
Nhiệt độ hóa mềm Vicat, °C	(10 N)	ISO 306 hoặc GOST 15088	155
Nhiệt độ biến dạng nhiệt, °C	(0,45 MPa)	ISO 75 hoặc GOST 12021	117

*Giá trị điển hình; không phải cho đặc điểm kỹ thuật.

• DẠNG SẢN PHẨM

Hạt nhỏ

• ĐÓNG GÓI

Sản phẩm được đóng gói trong bao polyetylen (khối lượng tịnh của bao là $(25,0 \pm 0,2)$ kg). Miệng bao được hàn bằng máy, bao được xếp vào pallet trên các pallet phẳng có khối lượng 1,0 tấn; 1,25 tấn hoặc 1,375 tấn và được bọc trong màng căng (chụp màng căng).

• VẬN CHUYỂN

Bằng tất cả các phương thức vận chuyển trên các phương tiện được che chắn tuân theo các quy tắc vận chuyển hàng hóa áp dụng cho phương thức vận chuyển này.

• BẢO QUẢN

Polypropylen được bảo quản ở nơi khô ráo, kín, trừ ánh nắng trực tiếp, cách các thiết bị gia nhiệt ít nhất một mét, ở nhiệt độ không quá 30°C và độ ẩm tương đối không quá 80%.

Trước khi xử lý, lưu trữ túi polymer ít nhất 12 giờ tại cơ sở sản xuất.

Ngày lập: Tháng 7 năm 2019

Thông tin được cung cấp trong tài liệu này là chính xác và đáng tin cậy theo kiến thức và kinh nghiệm của chúng tôi tính đến ngày xuất bản. Nhà sản xuất/người bán không đưa ra bất kỳ bảo đảm hay tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin được cung cấp trong tài liệu này và khước từ mọi trách nhiệm về hậu quả của việc sử dụng thông tin đó hoặc trong trường hợp có bất kỳ lỗi in ấn nào. Khách hàng chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc sử dụng sản phẩm theo đúng mục đích. Sản phẩm của chúng tôi dùng để bán cho khách hàng công nghiệp và thương mại. Khách hàng có trách nhiệm thử nghiệm các dự án của chúng tôi để xác định khả năng ứng dụng của chúng cho mục đích cụ thể của mình. Khách hàng cũng chịu trách nhiệm xử lý sản phẩm của chúng tôi cũng như sử dụng sản phẩm đó một cách phù hợp, an toàn và hợp pháp.

**Omsk Polypropylene Plant Limited Liability Company
(Poliom LLC)**
Build.137, Krasnoyarskiy tract, Omsk, Nga 644035
SĐT: 8 (3812) 79-02-07
Fax: 8 (3812) 66-86-44
E-mail: info@poliom-omsk.ru